

## 油吸着処理材「TACO-Q」の水面浮上試験



ガソリン



TACO-Q 散布後



1 時間後攪拌



油吸着状態



「TACO-Q」水面の浮上試験



48 時間後の攪拌試験

### \* 試験の考察 (2010年1月10日試験)

油を吸着した「TACO-Q」は凝固して浮上しているが、油を吸着していない「TACO-Q」は時間が経つと沈降する。

水面上の「TACO-Q」は48時間後攪拌しても浮上している。